

# VERONESE CROMOCOLOR

SMALTO OLEOFENOLICO PER LAMIERE ZINCATE LEGHE LEGGERE,  
STRUTTURE METALLICHE IN GENERE

## PROPRIETÀ DEL PRODOTTO

Prodotto a base di resina oleofenolica, pigmenti purissimi ed additivi vari adatto per la verniciatura di lamiera o acciaio zincato.

Riassumiamo schematicamente le caratteristiche principali del VERONESE CROMOCOLOR:

ASPETTO SEMILUCIDO - OTTIMA ADESIONE SU LAMIERA O ACCIAIO ZINCATO - ELEVATA RESISTENZA ALLE INTEMPERIE - OTTIMA COPERTURA CON UNA SOLA MANO - FACILITÀ DI APPLICAZIONE.

## CAMPI D'IMPIEGO

Ideale per alluminio, ferro o acciaio zincato passivato o vecchio di almeno 6 mesi, leghe leggere, strutture metalliche in genere.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

### PESO SPECIFICO:

1,2 - 1,3 kg/l in relazione al colore.

### VISCOSITÀ:

175 - 185 sec tazza Ford 4 a 23°C.

### RESA TEORICA PER MANO:

10 - 12 m<sup>2</sup>/l.

### RESIDUO SECCO:

Circa 70% in peso.

### LIMITE DI EMISSIONE DI COV (COMPOSTI ORGANICI VOLATILI):

Valore limite UE di COV (direttiva 2004/42/CE) per questi prodotti (Cat. A/i; Bs): 600 g/l (2007); 500 g/l (2010).

VERONESE CROMOCOLOR contiene al massimo 495 g/l di COV.

## MODO D'IMPIEGO

### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:

FERRO NUOVO: Pulire e sgrassare con Diluente NITRO HEX® o ACETONE HEX®.

FERRO GIÀ VERNICIATO: Spazzolare e carteggiare asportando ogni traccia di ruggine ed eventuali strati sfoglianti di smalti vecchi. Pulire e sgrassare con Diluente NITRO HEX® o ACETONE HEX®.

FERRO ZINCATO: Rimuovere strati preesistenti di vernice, pulire e sgrassare con Diluente NITRO HEX® o ACETONE HEX®.

### APPLICAZIONE:

Va eseguita a rullo o a pennello di pura setola.

### DILUIZIONE:

Pronto all'uso.

Diluire eventualmente con SINTEX® Diluente Sintetico Extra.

### ESSICCAZIONE A 20°C E 65% U.R. :

Al tatto 8-10 ore circa; in profondità circa 24 ore.

### TEMPO FRA UNA MANO E L'ALTRA:

Far trascorrere 24 ore.

### CONDIZIONI AMBIENTALI:

Evitare l'uso in caso di pioggia imminente o su superfici surriscaldate.

Una bassa temperatura ambientale può aumentare sensibilmente i tempi di essiccazione.

### AVVERTENZE:

Se usato in ambienti chiusi, provvedere ad aerare adeguatamente il locale durante l'applicazione e prima di soggiornarvi.

Usare adeguati mezzi di protezione individuale (guanti, mascherina e occhiali protettivi).

Fare riferimento alla scheda di sicurezza per ulteriori informazioni.

### PULIZIA DEGLI ATTREZZI:

Usare Diluente sintetico subito dopo l'uso.

### CONFEZIONI DI VENDITA:

12 x 0,750L - 4 x 2,5 L - 16L.

### COLORI DISPONIBILI:

Colori di cartella.

### CONSERVAZIONE E STOCCAGGIO:

Conservare il contenitore lontano da fonti di calore ed al riparo dal gelo.

### VOCI DI CAPITOLATO:

Smalto oleofenolico a mano unica per ferro zincato.

