

SEA IMPREX

TRATTAMENTO PROTETTIVO PER LEGNO NATURALE

PROPRIETÀ DEL PRODOTTO

SEA IMPREX è un prodotto a solvente a base di resina alchidica linofenolica, olio di lino cotto e uno specifico agente microbicida - antitarlo idoneo alla protezione di strutture e manufatti in legno. Le seguenti proprietà distinguono SEA IMPREX: NOTEVOLE CAPACITÀ DI PENETRAZIONE NEL SUPPORTO - OTTIMO EFFETTO RISANANTE E PREVENTIVO ANTITARLO - BUONA PROTEZIONE DAI FUNGHI AZZURRANTI.

CAMPI D'IMPIEGO

Ideale per ambienti marini ed alta montagna.
Non ingiallente - Non screpolata - Non gocciola.

CARATTERISTICHE TECNICHE

PESO SPECIFICO:

0,850 - 0,875 kg/l.

VISCOSITÀ:

10 - 15 sec tazza Ford 4 a 23° C.

RESA TEORICA PER MANO:

18 - 20 m²/l.

Per legni molto assorbenti la resa potrebbe diminuire.

RESIDUO SECCO:

24 ± 1% in peso.

**LIMITE DI EMISSIONE DI COV
(COMPOSTI ORGANICI VOLATILI):**

Valore limite UE di COV (direttiva 2004/42/CE) per questi prodotti (Cat. A/f; Bs): 700 g/l (2007); 700 g/l (2010).

SEA IMPREX contiene al massimo 695 g/l di COV.

MODO D'IMPIEGO

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:

LEGNO NUOVO: Il legno, ben stagionato ed asciutto, va carteggiato e spolverato.

LEGNO GIÀ VERNICIATO: Sverniciare rimuovendo completamente vernici preesistenti, quindi carteggiare e spolverare fino al legno nudo.

APPLICAZIONE:

Va eseguita con rullo o pennello.

DILUIZIONE:

PRONTO ALL'USO. Se necessario diluire con DILHEX ACQUARAGIA PURA (legno poco assorbente).

ESSICCAZIONE A 20°C E 65% U.R.:

Asciutto in 10-12 ore, riverniciabile dopo almeno 12-18 ore.

NUMERO MANI:

Due o tre mani, in relazione all'assorbimento del legno.

TEMPO FRA UNA MANO E L'ALTRA:

Far trascorrere 1 - 2 ore a 20° C.

CONDIZIONI AMBIENTALI:

Non applicare in caso di pioggia imminente. Temperature ambientali molto basse possono ridurre sensibilmente il tempo di essiccazione.

AVVERTENZE:

Usare adeguati mezzi di protezione individuale (guanti, mascherina, occhiali protettivi).

Fare riferimento alla scheda di sicurezza per la manipolazione e lo stoccaggio del prodotto.

Se applicato in ambienti chiusi, aerare bene il locale durante l'applicazione e prima di soggiornarvi.

PULIZIA DEGLI ATTREZZI:

Usare DILHEX ACQUARAGIA PURA immediatamente dopo l'uso.

CONFEZIONI DI VENDITA:

12 x 0,375L - 12 x 0,750L - 4 x 4 L - 16L.

COLORI DISPONIBILI:

Neutro e colori di cartella.

Il colore ottenuto dipende dal numero di mani e dall'essenza legnosa del manufatto. Si consiglia di fare un saggio preliminare su una piccola superficie.

CONSERVAZIONE E STOCCAGGIO:

Conservare il contenitore lontano da fonti di calore ed al riparo dal gelo.

VOCI DI CAPITOLATO:

Vernice oleofenolica impregnata antitarlo a solvente per legno.

